

## MADICO SB221EXSR

DESCRIZIONE TECNICA: pellicola da esterni antisolare di sicurezza

Pellicola a controllo solare **MADICO SB221 EX SR -75 microns sputterd bronzo.**

**Trasforma la vetrata esterna da 4 mm. in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe B3**

GARANZIA DEL PRODUTTORE: **10 anni** in verticale contro distacco, delaminazione, smetallizzazione, screpolatura.

PELLICOLE MADICO (uso esterno)	U Value $W/m^2 \cdot K$	Fattore g (Trasmittanza solare totale)	Raggi ultravioletti trasmessi Max	Totale energia solare respinta	Coefficiente di schermatura	Radiazione solare			Luce visibile	
						Trasmissione	Riflessione Esterno	Assorbimento	Trasmissione	Riflessione Esterno
<i>Vetro singolo chiaro 6 mm</i>										
SB-221 EXSR	5,794	0,229	1%	77%	0,269	13%	53%	34%	20%	36%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm</i>										
SB-221 EXSR	2,696	0,17	1%	83%	0,198	11%	53%	36%	18%	36%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm Basso Emissivo</i>										
SB-221 EXSR	1,654	0,121	1%	88%	0,14	7%	54%	40%	16%	36%