

Scheda tecnica:

Pellicola Madico Sputtered per uso esterno, SG 220 EXSR (antigraffio)

PELLICOLA MADICO SG 220 EXSR <i>Applicazione esterna su:</i>	Luce visibile		Radiazione solare							
	Trasmissione	Riflessione esterno	Trasmissione	Riflessione esterno	Assorbimento	Raggi ultravioletti trasmessi max	Valore U $W/m^2 * K$	Totale energia solare respinta	Coefficiente di schermatura	Fattore g (Trasmittanza solare totale)
<i>Vetro singolo chiaro 6 mm</i>	20%	33%	18%	32%	50%	1%	5.81	67%	0.38	0.33
<i>Vetrocamera 6 mm chiaro - aria - 6 mm</i>	18%	33%	14%	32%	54%	1%	2.70	76%	0.28	0.24
<i>Vetrocamera Basso Emissivo 6 mm chiaro - aria - 6 mm</i>	16%	33%	8%	34%	58%	1%	1.66	85%	0.17	0.15