

## MADICO SG330EXSR

DESCRIZIONE TECNICA: pellicola da esterni antisolare di sicurezza

Pellicola a controllo solare **MADICO SG330 EX SR -75 microns** sputterd **titanio**.

**Trasforma la vetrata esterna da 4 mm. in vetrata antiscalfatura ed antiscieglia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe B3**

GARANZIA DEL PRODUTTORE: **10 anni** in verticale contro distacco, delaminazione, smetallizzazione, screpolatura.

						Radiazione solare			Luce visibile	
PELLICOLE MADICO (uso esterno)	U Value W/m <sup>2</sup> *K	Fattore g (Trasmittanza solare totale)	Raggi ultravioletti trasmessi Max	Totale energia solare respinta	Coefficiente di schermatura	Trasmissione	Riflessione Esterno	Assorbimento	Trasmissione	Riflessione Esterno
<i>Vetro singolo chiaro 6 mm</i>										
SG-330 EXSR	5,814	0,446	1%	55%	0,519	29%	19%	52%	35%	20%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm</i>										
SG-330 EXSR	2,7	0,342	1%	66%	0,397	23%	20%	57%	31%	21%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm Basso Emissivo</i>										
SG-330 EXSR	1,656	0,215	1%	79%	0,249	13%	23%	65%	28%	20%

seriSOLAR srl - Via Soprasasso 8/2 - 38014 TRENTO - GARDOLO - Tel. 0461.950065 - Fax 0461.959196

Partita IVA 01765260227 - www.serisolar.com - e-mail: info@serisolar.com