

MADICO SL180 EXSR

DESCRIZIONE TECNICA: pellicola da esterni antisolare di sicurezza

Pellicola a controllo solare **MADICO SL180 EX SR -75 microns sputterd argento forte.**

Trasforma la vetrata esterna da 4 mm. in vetrata antiscalfatura ed antiscieglia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe B3

GARANZIA DEL PRODUTTORE: **10 anni** in verticale contro distacco, delaminazione, smetallizzazione, screpolatura.

DURATA TECNICA MEDIA EFFETTIVA: oltre 15 anni in verticale

PELLICOLE MADICO (uso esterno)	U Value W/m ² * K	Fattore g (Trasmittanza solare totale)	Raggi ultravioletti trasmessi Max	Totale energia solare respinta	Coefficiente di schermatura	Radiazione solare			Luce visibile	
						Trasmissione	Riflessione <i>Esterno</i>	Assorbimento	Trasmissione	Riflessione <i>Esterno</i>
Vetro singolo chiaro 6 mm										
SL-180 EXSR	5,796	0,145	1%	86%	0,171	6%	64%	30%	7%	62%
Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 m										
SL-180 EXSR	2,696	0,098	1%	90%	0,115	5%	64%	31%	7%	62%
Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm Basso Emissivo										
SL-180 EXSR	1,654	0,062	1%	94%	0,072	3%	64%	33%	6%	62%