

MADICO SRS220 EXSR

DESCRIZIONE TECNICA: pellicola da esterni antisolare di sicurezza

Pellicola a controllo solare **MADICO SRS220 EX SR -75 microns riflettente argento.**

Trasforma la vetrata esterna da 4 mm. in vetrata antisfondamento ed antisceggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe B3

GARANZIA DEL PRODUTTORE: **5 anni** in verticale contro distaccamento, delaminazione, smetallizzazione, screpolatura.

DURATA TECNICA MEDIA EFFETTIVA: oltre 15 anni in verticale

PELLICOLE MADICO (uso esterno)	U Value $W/m^2 \cdot K$	Fattore g (Trasmittanza solare totale)	Raggi ultravioletti trasmessi Max	Totale energia solare respinta	Coefficiente di schermatura	Radiazione solare			Luce visibile	
						Trasmissione	Riflessione Esterno	Assorbimento	Trasmissione	Riflessione Esterno
<i>Vetro singolo chiaro 6 mm</i>										
SRS-220 EXSR	5,797	0,19	1%	81%	0,222	11%	62%	27%	17%	59%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm</i>										
SRS-220 EXSR	2,697	0,144	1%	86%	0,168	9%	62%	29%	16%	59%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm Basso Emissivo</i>										
SRS-220 EXSR	1,654	0,104	1%	90%	0,121	6%	62%	31%	14%	59%