

## MADICO SRS330 EXSR

DESCRIZIONE TECNICA: pellicola da esterni antisolare di sicurezza

Pellicola a controllo solare **MADICO SRS330 EX SR -75 microns riflettente argento.**

**Trasforma la vetrata esterna da 4 mm. in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe B3**

GARANZIA DEL PRODUTTORE: **5 anni** in verticale contro distaccamento, delaminazione, smetallizzazione, screpolatura.

DURATA TECNICA MEDIA EFFETTIVA: oltre 15 anni in verticale

PELLICOLE MADICO (uso esterno)	U Value <i>W/m<sup>2</sup>*K</i>	Fattore g (Trasmittanza solare totale)	Raggi ultravioletti trasmessi Max	Totale energia solare respinta	Coefficiente di schermatura	Radiazione solare			Luce visibile	
						Trasmissione	Riflessione <i>Esterno</i>	Assorbimento	Trasmissione	Riflessione <i>Esterno</i>
<i>Vetro singolo chiaro 6 mm</i>										
SRS-330 EXSR	5,798	0,266	1%	73%	0,31	18%	52%	31%	26%	48%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm</i>										
SRS-330 EXSR	2,697	0,209	1%	79%	0,242	15%	52%	33%	24%	48%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria -6 mm Basso Emissivo</i>										
SRS-330 EXSR	1,654	0,152	1%	85%	0,176	10%	53%	38%	21%	48%