

MADICO SRS440 EXSR

DESCRIZIONE TECNICA: pellicola da esterni antisolare di sicurezza

Pellicola a controllo solare **MADICO SRS440 EX SR -75 microns riflettente argento.**

Trasforma la vetrata esterna da 4 mm. in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe B3

GARANZIA DEL PRODUTTORE: **5 anni** in verticale contro distaccamento, delaminazione, smetallizzazione, screpolatura.

PELLICOLE MADICO (uso esterno)	U Value $W/m^2 \cdot K$	Fattore g (Trasmittanza solare totale)	Raggi ultravioletti trasmessi Max	Totale energia solare respinta	Coefficiente di schermatura	Radiazione solare			Luce visibile	
						Trasmissione	Riflessione Esterno	Assorbimento	Trasmissione	Riflessione Esterno
<i>Vetro singolo chiaro 6 mm</i>										
RS-440 EXSR	5,789	0,388	1%	61%	0,451	28%	36%	36%	40%	31%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria - 6 mm</i>										
RS-440 EXSR	2,695	0,311	1%	69%	0,36	23%	37%	40%	37%	32%
<i>Vetro camera 6 mm chiaro - aria -6 mm Basso Emissivo</i>										
RS-440 EXSR	1,653	0,222	1%	78%	0,256	15%	39%	47%	32%	31%